



TECHNICKÉ INFORMACE

## ZEROFLAMM HOLZGRUND

<b>Obchodní značka:</b>	ZEROflamm Holzgrund
<b>Materiál:</b>	Vodou ředitelný základní nátěr na nenatřené dřevo k zprostředkování přilnavosti následného nátěru izolačním materiálem ZEROflamm Holzdämm SE.
<b>Použití:</b>	V suchých vnitřních prostorech na dřevěné stavební části neopatřené nátěrem.
<b>Odstín:</b>	Čirý
<b>Stupeň lesku:</b>	Mat
<b>Pojivo:</b>	Akrylátová disperze
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,0 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vlastnosti:</b>	Slouží jako základní nátěr k zprostředkování přilnavosti, na nenatřené stavební dřevěné části, znečištěné nikotinem, masnotou a pod.. Vhodný také na dřeviny na povrchu bohaté na pryskyřici, u kterých však není s jistotou zaručeno dostatečné přilnutí ZEROflamm Holzdämm SE.
<b>Doba schnutí:</b>	Cca. 1,5 – 2 hod., dále zpracovatelný min. po 2 hod., podle podkladu a teploty.
<b>Ředění:</b>	Vodou
<b>Technika nanášení:</b>	Štětcem, válečkem, stříkáním (vhodný pro airless nástřik), neředěný.
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. +5 °C vzduch i podklad
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 60 g/m <sup>2</sup> ; 60 ml/m <sup>2</sup>
<b>Skladování:</b>	V chladu a v suchu. Chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Špína, masnota, vosk, pryskyřice musí být odstraněny.
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.