



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROFLAMM METALLFINISH

Obchodní značka:	ZEROflamm Metallfinish
Materiál:	Vodou ředitelný krycí lak.
Použití:	Krycí lak pro reaktivní protipožární nátěrový systém ZEROflamm Metalldämm 3060 Innen na ocelové stavební části ve vnitřních prostorech (při respektování hodnot uvedených ve zkušební certifikaci).
Odstín:	Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX.
Stupeň lesku:	Hedvábný mat
Pojivo:	Speciální polymerová pryskyřice
Specifická hmotnost:	Cca. 1,25 +/- 0,1 g/cm ³
Vlastnosti:	Chraňte před otěrem a krátkodobou vlhkostí.
Doba schnutí:	Cca. 30 min., dále zpracovatelný min. po 6 hod., podle podkladu a teploty.
Ředění:	Vodou
Technika nanášení:	Štětcem, válečkem, stříkáním (vhodný pro airless nástřik).
Teplota při zpracování:	Min. +10 °C vzduch i podklad s vlhkostí pod 70%.
Spotřeba:	Cca. 200 g/m ² ; 150 ml/m ² , materiál musí být nanesen ve dvou vrstvách, aby bylo dosaženo 60μ síly suchého filmu.
Skladování:	V chladu, suchu, ale chránit před mrazem.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být čistý, suchý a nosný. <i>Základ:</i> ZEROflamm Metallgrund L nebo ZEROflamm Metallgrund W <i>Ochranná vrstva:</i> ZEROflamm Metalldämm 3060 Innen
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: iLb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 140 g/l VOC.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Nátěrový systém smí provádět pouze proškolení pracovníci. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.